

Flügger Natural Wood Panellakk, klar

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger Natural Wood Panellakk
Bindemiddel: Modifisert akryl
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 04.06.2020

Bruksområde

Flügger Natural Wood Panellakk er egnet til behandling av panel av lyst tre innendørs.
Gir en halvmatt overflate som blir smussavvisende og tåler lettere rengjøring.
Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til overflatebehandling.
Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks. 80% RF.
Påføringsmetode: Pensel eller sprøyte.
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt, tett lukket i original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Vask av behandlede flater: Flügger Natural Wood Panellakk vaskes med Flügger Fluren 32, Universalrengjøring.
Vaskemidler med slipemidler kan skade overflaten.
Vannpåvirkning eller vask bør ikke foretas de første 3-4 uker etter påføring.
Vedlikeholdsintervall: Flaten bør gjenbehandles før lakken er gjennomslitt. Vask med Flügger Trerens før gjenlakkering.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmalings/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag.
Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.
VOC : VOC-MAX: 25 g/l, VOC GRENSE (A/e (VF)): 130 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig lakk fra verktøy før rengjøring i vann.
Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.
Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.