

KABRIC Floor Strongcoat Silk

Flügger Norway AS
Waldemar Thranes gate 84B
0175 Oslo

Produktnavn: KABRIC Floor Strongcoat Silk
Bindemiddel: PU-forsterket akryl
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 10.03.2023

Bruksområde

KABRIC Floor Strongcoat Silk er egnet til behandling av overflater behandlet med KABRIC Floor. Gir en halvblank overflate med smussavvisende egenskaper som er egnet til oppholdsrom og liknende bruksom. Brukes på underlag behandlet med KABRIC Floor.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Påføringstemperaturen må være min. 10°C, og luftfuktigheten maks. 80% RF.
Påføringsmetode: Pensel eller rull.
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt, tett lukket i original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Vask av behandlede flater: KABRIC Floor Strongcoat Silk tåler rengjøring, herunder flekkrengjøring med rengjøringsmiddel uten slipemiddel pH > 2 < 9, vann, børste og klut. Vaskemidler med slipemidler kan skade overflaten. Fuktbetingede dimensjonsendringer fra underlaget kan medføre synlige avtegninger i den ferdige overflaten. Vannpåvirkning eller vask bør ikke foretas de første 3-4 uker etter påføring. Vedlikeholds intervall: Flaten bør gjenbehandles før lakken er gjennomslitt.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag.

Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC-MAX: VOC limit value (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC: maks. 110 g/l

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig lakk fra verktøy før rengjøring i vann.
Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.
Tomme malingsboksene leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.