

# Flügger EP-V Topplakk Sett

## Produktbeskrivelse

Høyglans to-komponent vanntynnbar epoksy klarlakk.

- Ekstra slitesterk
- Lakking av flakgulv
- Diffusjonsåpen



## Merking

CE

Name: Klar

✓

## Anvendelse

Lakking av flakgulv.  
Gulner ved eksponering for UV-lys.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Tidligere lakkerte gulv vaskes med Grunnrengjøring og mattslipes.  
Støvsug og tørk med en godt oppvridd klut.  
Påfør 2 ganger.  
Går det mer enn 24 timer mellom behandlingene, skal overflaten mattslipes.

## Påføring

Pensel eller rull.  
Tilpass valg av verktøy med krav til finish.  
Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakkskjøter.  
Det er viktig å påføre lakken tynt og jevnt.  
Hvis det påføres for mye, er det fare for innesperring av fukt.  
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.  
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av vedheft og resultat.

## Forventet resultat

Helblank, fargeløs, ekstra slitesterk, robust og motstandsdyktig overflate.  
Sperrer ikke eventuell misfarging fra treverkets innhold av lignin eller garvesyre.  
Belast overflaten med forsiktighet til lakken er helt gjennomherdet.  
Overflaten kan brukes etter 24 timer.

## Rengjøring og vedlikehold

Tåler alminnelig smuss, slitasje og rengjøring med universale rengjøringsmidler og oppvridd klut.

## OBS!

Sørg for god ventilasjon slik at vannet fordamper før malingen herder.  
Ved luftfuktighet over 85 % kan det oppstå en matt og ujevn overflate.  
Les og følg sikkerhetsforskriftene nøye.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	1.07
Tørstoff vekt (%)	47
Tørstoff vol (%)	44
Blandingsforhold	1:1
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Brukstid (timer)	4
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

## Nåværende TDS Versjon

februar 2023

## Erstatter TDS Versjon

juli 2022

