

# Natural Wood Panellakk, klar

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar lakk til panel av lyst tre. Gir en pen, halvmatt, nesten usynlig behandling som ikke gulner. Flaten blir smussavvisende og tåler lettere rengjøring. Flügger Panellakk, klar er melkehvitt i våt tilstand, men blir gjennomsiktig og halvmatt etter tørring.

- Gir en pen gjennomsiktig, halvmatt overflate, som ikke gulner



## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Nytt tre avstøves. Merker og flekker slipes bort. Panelet skal være tørt og i fuktbalanse med omgivelsene før behandling. Tidligere beiset eller lakkert tre renses med Flügger Trerens. Overflater utsatt for nikotin og sot krever samme type rengjøring, i tillegg kan det være nødvendig å bruke en sperrende maling. Blanke flater mattslipes. Omrøres før bruk. Påfør med pensel eller sprøyte i jevn tykkelse i treets lengderetning. Mal 1-2 bord av gangen. Slip over med fint sandpapir og avstøv før et evt. 2. strøk. Lakker maks to strøk på ett døgn.

## OBS!

Obs! Treverk påvirkes av omgivelsene. Nytt, litt fuktig treverk vil f.eks krympe vinterstid når det er tørr luft inne. Dette kan medføre at striper med ubehandlet panel kommer til syne mellom bordene.

## Tekniske data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	21
Tørstoff vol (%)	19
Vanlig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøringav verktøy:	Vann
Oppbevaring:	Kjøllig, frostfritt og tett lukket. Se forøvrig informasjon på etikett samt b

## Nåværende TDS Versjon

mars 2024

## Erstatter TDS Versjon

februar 2024